

Maca Al

Pintura aluminizada - Base Solvente

Presentación

Balde de 4, 20 lts.

Descripción

MACA AL es una pintura elaborada a base de asfaltos y pigmentos de aluminio, que luego de aplicada provee una película hidrófuga y reflectante.

También utilizado como complemento de sistema de impermeabilización asfáltica.

Características

Se utiliza como sistema de cobertura de pintura en los bordes de soldadura de membrana con membrana.

Protege el asfalto vivo contra los rayos UV y equipara el color del papel de aluminio de la membrana.



- Impermeabilizante
- Aislante térmico
- Capa protectora
- Resistente a rayos UV

Composición

Pintura asfáltica Aluminizada con fibras incorporadas.

Control de calidad de fabricación y estandarizado por seguimiento de producción de partidas.

Máxima resistencia y duración a los RAYOS UV.

Usos

MACA AL es especialmente formulada para protección de techados asfálticos y solapes entre membranas con aluminio.

Características técnicas

Tiempo de secado al tacto suave, IRAM 1109 BIV, min: máx. 15.



Empleo con terminación en la colocación de membranas asfálticas con aluminio.



Sobre la superficie limpia y seca, libre de polvo o material suelto, aplique imprimación asfáltica Macá P Emapi, a razón de 0.300 lts. / m².

Coloque refuerzos en desagües y grietas.

Comience a aplicar la membrana Emapi en la parte más baja del techo, dejando la banda de soldadura hacia el segundo rollo.

Aplique la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de gas.



Coloque el 2º rollo superponiéndolo 10 cm. al anterior, sobre la banda de soldadura.

Aplique la membrana Emapi adhiriéndola totalmente con soplete de gas, dirigiendo la llama a la base de la membrana hasta que se funda el polietileno de la cara inferior, presionándola firmemente sobre la superficie.



Continúe colocando los siguientes rollos de la misma forma, superponiendo siempre 10 cm sobre los anteriores.

Cuide que la unión entre rollos sea perfectamente continua y estanca.

Coloque refuerzos perimetrales de la impermeabilización, cuidando que terminen embutidos en las babetas, o forrando las cargas.

La altura mínima de estos refuerzos es de 15 cm sobre el nivel de piso terminado.



Abra los desagües cortando y pegando la membrana.

Pinte el exudado de asfalto con pintura de aluminio de base asfáltica Macá AL Emapi.